

锐博精益 EVC- II -35 乙二醇型电动汽车冷却液 (新能源车防冻液) 性能简介及使用说明

一、产品简介

本产品是一种适用于新能源电动汽车冷却系统使用的电动汽车多效通用防冻冷却液，具有防冻、防沸、防腐蚀、防锈蚀、防结垢、防泡/抑泡等优良性能，对发动机和电池组冷却系统中的各种金属材料（如黄铜、紫铜、钢、铸铁、铸铝、焊锡、3 系铝合金、4 系铝合金、5 系铝合金、6 系铝合金等）具有优异的防腐蚀保护性，尤其是对重负荷使用条件下发动机冷却系统中产生的气穴腐蚀有很好的保护作用；对非金属材料（如硅橡胶、氟橡胶、EPDM、塑料等）也有很好的适应性；此外，本产品在使用过程中还具有优良的抗泡（消泡）和抑泡（少生成泡沫）性能，优良的 pH 稳定性和颜色稳定性等。本产品按冰点不同分为 EVC-20、EVC-25、EVC-30、EVC-35、EVC-40、EVC-45、EVC-50 号等牌号，分别满足不同气候条件下的使用要求；用户可根据当地的气候条件，选择低于当地最低气温温度值 5 度的冰点牌号产品。

本产品采用全有机技术（OAT），配方中不含磷酸盐、硅酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硼砂和有机三乙醇胺等冷却液中常用的无机、有机缓蚀剂，由优质乙二醇、去离子纯净水、多种有机高效缓蚀剂、专用消泡剂、染料等添加剂经过科学复配，按照严格的生产工艺调合而成，属于全有机环保型冷却液产品。经过严格的产品性能检测、评价，各项性能指标完全符合我国国家军用标准 GJB 5690-2006 “车辆发动机冷却液规范”、国家标准 GB 29743-2013 “机动车发动机冷却液”、石油化工业标准 NB/SH/T 0521-2010 “乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液”、NB/SH/T 6047-2021 “电动汽车冷却液”等国内外同类产品标准要求，产品质量优异，性能稳定，性价比高，在国内同行业中处于领先水平；广泛适用于国内外生产的各种新能源电动汽车车辆冷却系统使用，一年四季通用，有利于充分发挥车辆的使用性能，延长车辆冷却系统及冷却液的使用寿命。

全有机型新能源车冷却液具有比常规无机型、半有机/半无机型冷却液更长的使用寿命，属于长寿命冷却液，推荐的使用寿命为 5 年（或 60 万千米）。

二、技术性能指标

国家标准 GB 29743-2013 “机动车发动机冷却液”没有针对电动汽车冷却液制订专门的技术性能指标，石油化工业标准 NB/SH/T 6047-2021 (2021-11-16 发布，2022-05-16 实施)制订的电动汽车冷却液性能指标如下：

序号	项目	浓缩液	-25 号	-30 号	-35 号	-40 号	-45 号	-50 号	检测方法
1	外观	无沉淀及悬浮物，清亮透明液体							目测
2	颜色	有醒目的颜色							目测
3	密度(20° C) , (g/cm³), ≥	1.108-1.144	1.050	1.055	1.060	1.065	1.070	1.076	SH/T 0068
4	冰点, °C 原液 ≤	-	-25	-30	-35	-40	-45	-50	SH/T 0090
	50%体积稀释液 ≤	-36.4	-	-	-	-	-	-	
5	沸点, °C 原液 ≥	163.0	106.5	107.0	107.5	108.0	108.5	109.0	SH/T 0089
	50%体积稀释液 ≥	108.0	-	-	-	-	-	-	
6	灰分, (质量分数), % ≤	2.5	1.2			1.5			SH/T 0067
7	pH 值	7.5~11.0							SH/T 0069
8	氯离子含量, (mg/kg)	≤25							SH/T 0621
9	水分(质量分数), % ≤	5.0	-						SH/T 0086

10	储备碱度, (mL)	报告值	SH/T 0091
11	对有机涂料的影响	无影响	SH/T 0084
12	玻璃器皿腐蚀, (88° C, 336h), 质量变化, (mg/片) 紫铜 黄铜 钢 铸铝 3 系铝 4 系铝 6 系铝	-5~+5 -5~+5 -5~+5 -10~+10 -10~+10 -10~+10 -10~+10	SH/T 0085
13	起泡性 (70° C±1° C) 泡沫消失时间, s 泡沫体积, mL	≤5 ≤150	SH/T 0066
14	稳定性试验 低温稳定性 (-15° C±2° C) 高温稳定性 (70° C±2° C)	无结晶性沉淀 无结晶性沉淀	GB/T 23436 附录 H
15	橡胶相容性试验, (70° C, 168h) 三元乙丙胶 体积变化率, % 硬度变化 (IRRD) 断裂拉伸强度变化率% 断裂伸长率% 硅橡胶 体积变化率, % 硬度变化 (IRRD) 断裂拉伸强度变化率% 断裂伸长率%	±20 ±15 ±20 ±60 ±10 ±15 ±20 ±20	QB/T 1690

三、性能特点

锐博精益 EVC 系列乙二醇型全有机新能源车冷却液产品具有牌号齐全、性能优异、质量稳定、性价比高、优质环保、使用寿命超长等特点, 其主要性能指标达到或优于国内外同类产品水平, 综合性能指标优于国内同类产品水平。

该产品性能指标满足我国车用冷却液国家军用标准、国家标准和石油化工行业标准对发动机冷却液的质量要求, 可广泛适用于国内外生产的各种品牌家新能源电动汽车冷却系统中, 很好地保护各种金属和非金属材料性能的正常发挥。

与其它品牌全有机型冷却液相比, 本产品具有更高的储备碱度, 可以更多地延长冷却系统和冷却液的使用寿命。

四、典型数据

序号	项 目	锐博精益 EVC-35 电动汽车冷却液		检测方法
		指标值	检测值	
1	外观	无沉淀及悬浮物, 清亮透明液体	无沉淀及悬浮物, 清亮透明液体	目测
2	颜色	有醒目的颜色	红色	目测
3	密度 (20° C) , (g/cm ³),	≥1.060	1.069	SH/T 0068
4	冰点, °C	≤-35	-36.1	SH/T 0090
6	沸点, °C	≥107.5	108	SH/T 0089
6	灰分, (质量分数)/%	≤2.5	0.50	SH/T 0067
7	pH 值	7.5~11.0	8.6	SH/T 0069
8	氯离子含量, (mg/kg)	≤60	10	SH/T 0621

9	储备碱度, (mL)	报告值	4.1	SH//T0091
10	对有机涂料的影响	无影响	无影响	SH/T 0084
11	玻璃器皿腐蚀, (88° C, 336h), 质量变化, (mg/片) 紫铜 黄铜 钢 铸铝 3A21 铝合金 4043 铝合金 6063 铝合金	-5~+5 -5~+5 -5~+5 -10~+10 -10~+10 -10~+10 -10~+10	0.8 1.0 0.4 1.4 1.5 1.1 0.9	SH/T 0085
12	稳定性试验 低温稳定性 (-15° C±2° C) 高温稳定性 (70° C±2° C)	无结晶性沉淀 无结晶性沉淀	无结晶性沉淀 无结晶性沉淀	GB/T 23436 附录 H
13	泡沫倾向 (70° C) 泡沫消失时间, s 泡沫体积, mL	≤5 ≤150	1 30	SH/T 0066
14	橡胶相容性试验, (70°C, 168h) 三元乙丙胶 体积变化率, % 三元乙丙胶 硬度变化 (IRRD) 硅橡胶 体积变化率, % 硅橡胶 硬度变化 (IRRD)	≤20 ≤15 ≤20 ≤15	4.8 7 5.7 8	QB/T 1690

五、包装运输

包装形式: 5kg、10kg、20kg、200kg 塑料桶包装, 或根据用户需求采用其它包装形式, 也可使用吨箱或散装。

标志、留样、交货验收按 SH 0164 标准执行。

运输方式: 公路配货运输或专车运输。

六、储存及保质期

该产品建议储存在避免阳光直晒、阴凉、通风、干燥、清洁的仓库中。未使用完的产品应立即盖好盖子, 密封存放。

产品保质期: 2 年。

七、注意事项

运输过程中须有明显标记, 防止与其它产品混淆。

储存容器须专用, 尽量在仓库内或在可控制气候环境条件下储存; 容器须防水、防潮、防机械杂质进入。

在向冷却系统水箱中加注本产品使用前, 应使用去离子纯净水将所用容器、管路、阀门等认真清洗干净, 经检验合格后, 方可加入, 以防止其它杂质混入、污染, 影响本产品性能。

由于不同品牌冷却液产品的配方、组成是不相同的, 理论上讲应该禁止不同品牌的冷却液产品混合使用, 以避免产生其它负作用, 保证产品性能的正常发挥。

八、健康与安全

避免长期或反复与皮肤接触, 禁止饮用, 远离儿童。

请保护环境, 废液应交由有资质的单位集中处理, 禁止倒入排水系统、水和土壤中。